



POK FAÇADE

Fiche Technique N°2408

EXTÉRIEUR - INTÉRIEUR

Edition 2021

FAÇADE
RAVALEMENT

Peinture mate de ravalement classe D2 en phase aqueuse



DESCRIPTION : Peinture de finition mate utilisée pour la décoration et les travaux de ravalement des façades neuves et anciennes à base de résine acrylique en dispersion aqueuse.

POK FAÇADE est une peinture de grande blancheur, non jaunissante, particulièrement résistante aux intempéries, au rayonnement UV et au vieillissement. **POK FAÇADE** est insaponifiable et peut être appliquée directement sur les supports alcalins. Son excellent pouvoir couvrant, sa perméabilité à la vapeur d'eau et sa rapidité de séchage, en font la peinture idéale pour la rénovation et la décoration des façades. **POK FAÇADE** laisse respirer le support, évitant tout risque de cloquage. Excellente adhérence, n'éclabousse pas.

MISE EN ŒUVRE : Tous fonds usuels du bâtiment, sains, secs, compacts, et propres, dont la qualité et la préparation sont conformes au D.T.U. 59/1 : bétons et enduits de ciment, crépis de ciment ...
Anciennes peintures adhérentes préparées selon D.T.U 59/1.

SUPPORTS	PREPARATION	PRIMAIRE	FINITION
Enduit Ciment Béton non farinants	<ul style="list-style-type: none"> - Brossage - Egrenage - Lavage haute pression 	1 couche POK FAÇADE	2 couches POK FAÇADE
Anciennes peintures adhérentes non farinantes	<ul style="list-style-type: none"> - Grattage si non adhérent - Ponçage si nécessaire - Lessivage - Rinçage 	1 couche POK FAÇADE diluée dans 20% d'eau	2 couches POK FAÇADE

CONDITIONS D'APPLICATION : Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P74-201-1.

- **TRAVAUX INTÉRIEUR** : Température ambiante minimale : supérieure à + 8°C Température du produit : supérieure à + 10°C Et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative.

- **TRAVAUX EXTÉRIEUR** : Température ambiante minimale : supérieure à + 5°C Température du produit : supérieure à + 10°C Et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative.





POK FAÇADE

Fiche Technique N°2408

EXTÉRIEUR - INTÉRIEUR

Edition 2021

FAÇADE
RAVALEMENT

Peinture mate de ravalement classe D2 en phase aqueuse



DESTINATION : EXTÉRIEUR - INTÉRIEUR

DENSITE : 1,58 +/- 0.05

ASPECT/COULEUR : MAT GARNISSANT /TEINTES FAÇADE 

EXTRAIT SEC EN POIDS : 67 % +/- 2%

TEMPS DE SECHAGE A 20°C : - HORS POUSSIERE 30 MN
- SEC 1 H
- RECOUVRABLE 12 H

NETTOYAGE DU MATERIEL : EAU NE PAS LAISSER SECHER

RENDEMENT :4 A 6 M2/KG PAR COUCHE.
Selon rugosité et porosité du support

STOCKAGE DU PRODUIT : 1 AN EN EMBALLAGE D'ORIGINE
A L'ABRI DU GEL ET DES FORTES CHALEURS.

HYGIENE ET SECURITE : RESPECTER TOUTES LES PRECAUTIONS D'USAGE.
CONSULTER NOTRE FICHE DE DONNEES DE SECURITE.

SPECIFICATIONS REGLEMENTAIRES : - AFNOR NF T 36 - 005 Famille 1 Classe 7b2.
COV (directive 2004/42/CE): Valeur limite UE pour ce produit Cat.A/c) : 40 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 24 g/l de COV

CONDITIONNEMENT

10 KILOS

